



ARGAMASSA COLANTE AC I

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Argamassa colante indicada para o assentamento de revestimentos cerâmicos, pisos e azulejos, em áreas internas, produto elaborado à base de areia classificada, cargas especiais, cimento Portland e aditivos; possui alto teor de aderência e deve ser aplicada, sobre contra piso ou reboco, com cura de pelo menos 7 dias.

PREPARO DO PRODUTO

Para cada 4 (quatro) volumes de Argamassa AC-I, adicionar 1 (um) volume de água limpa ou 4,0 litros de água por cada saco de 5 kg, proceda a mistura até obter uma massa homogênea e pastosa. Após a mistura, deixar em repouso por 10 (dez) minutos. Misturar novamente, e inicie a aplicação do produto. Preparar quantidade suficiente para a utilização no período de 2 (duas) horas, evitando deixar o caixote de Argamassa exposto ao sol.

APLICAÇÃO

Inicie a aplicação com uma fina camada de argamassa com o lado liso da desempenadeira dentada, aplique outra camada para que a argamassa atinja uma espessura de aproximadamente 8 mm, passe o lado dentado da desempenadeira, retirando o excesso de argamassa e formando sulcos paralelos de 6 mm, assente o revestimento e pressione as peças para que haja uma perfeita adesão da argamassa. Em revestimentos com dimensões maiores que 30X30 cm, recomendamos a dupla colagem, ou seja, adicionar argamassa no verso do revestimento cerâmico, eliminando assim os espaços vazios.

Os trabalhos com rejuntamento poderão ser iniciados 72 (setenta e duas) horas após a aplicação do revestimento, em paredes, os sulcos da argamassa deverão ser feitos na horizontal.

IMPORTANTE: Conforme indicação da norma da ABNT NBR 14.081, as Argamassas do tipo ACI deve ter tempo em aberto de 15 minutos, evitar abrir panos grandes para que a Argamassa obtenha boa aderência no tardoz dos revestimentos.

CONSUMO APROXIMADO

De 4 à 6 Kg por m², com desempenadeira de 6 x 6.

EMBALAGEM

Saco plástico valvulado de 20Kg.

ESTOCAGEM

Pode ser armazenado por até 180 (cento e oitenta) dias após a fabricação, desde que mantido em local seco e arejado com empilhamento máximo de 10 sacos.

A BIGMASSA indica que as instruções deste boletim técnico sejam seguidas, para que o produto alcance todas as características técnicas necessárias.



Foto Ilustrativa

AC I

ARGAMASSA COLANTE