

ARGAMASSA COLANTE AC II

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Argamassa colante indicada para o assentamento de revestimentos cerâmicos, piso e azulejo, em áreas internas e externas, produto elaborado à base de areia classificada, cargas especiais, cimento Portland e aditivos; possui alto teor de aderência e deve ser aplicada sobre contra piso ou reboco, com cura de pelo menos 7 dias.

COR

Branca e cinza

PREPARO DO PRODUTO

Para cada 4 (quatro) volumes de BIG COLA AC-II, adicionar 1 (um) volume de água limpa, ou 4,0 litros de água por cada saco de 20 kg, proceda a mistura até obter uma massa homogênea e pastosa. Após a mistura, deixar repousar por 10 (dez) minutos. Misturar novamente, e iniciar a aplicação do produto. Preparar quantidade suficiente para a utilização no período de 2 (duas) horas, evitando deixar o caixote de Argamassa exposto ao sol.

APLICAÇÃO

Inicie a aplicação com uma fina camada de argamassa com o lado liso da desempenadeira de denteada, aplique outra camada para que a argamassa atinja uma espessura de aproximadamente 8 mm, passar o lado denteado da desempenadeira, retirando o excesso de argamassa, e formando sulcos paralelos de 8 mm (seis), assente o revestimento e pressione as peças para que haja uma perfeita adesão da argamassa. Em revestimentos com dimensões maiores que 40X40 cm, recomendamos a dupla colagem, ou seja, adicionar argamassa no verso do revestimento cerâmico, eliminando assim os espaços vazios.

Os trabalhos com rejuntamento poderão ser iniciados 72 (setenta e duas) horas após a aplicação do revestimento, em paredes, os sulcos da argamassa deverão ser feitos na horizontal.

IMPORTANTE: Conforme indicação da norma da ABNT NBR 14.081, as Argamassas do tipo ACII deve ter tempo em aberto de 20 minutos, evitar abrir panos grandes para que a Argamassa obtenha boa aderência no tardo dos revestimentos.

CONSUMO APROXIMADO

De 4,0 à 6,0 Kg por m², com desempenadeira de 8x8.

EMBALAGEM

Saco plástico valvulado de 20Kg.

ESTOCAGEM

Pode ser armazenado por até 180 (cento e oitenta) dias após a fabricação, desde que mantido em local seco e arejado com empilhamento máximo de 10 sacos.

A BIGMASSA indica que as instruções deste boletim técnico sejam seguidas, para que o produto alcance todas as características técnicas necessárias.

AC II

ARGAMASSA COLANTE



Foto Ilustrativa