



MASSA MÚLTIPLO USO 40KG

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Argamassa desenvolvida à base de areias selecionadas, cargas minerais, cimento Portland e aditivos especiais; combinando num produto final com excelentes propriedades de resistência, aderência e durabilidade, além de acabamento fino de baixo consumo. Este produto é indicado para ser utilizado como Assentamento ou Revestimento de alvenarias em ambientes internos e externos.

PREPARO

Para cada saco de 40 kg, adicione aproximadamente 6,5 litros de água limpa preferencialmente com balde dosador graduador, misture até obter uma massa pastosa e homogênea, sem grumos secos. Se o recipiente for de madeira, deve ser molhado antes do preparo. Para uma melhor mistura, recomenda-se utilizar misturador mecânico horizontal, por 2 minutos.

Deixe a mistura em repouso por 5 minutos, e inicie a utilização do produto, lembrando sempre de preparar material para no máximo 2hs de uso. Importante, não recomendamos adicionar cimento, cal areia ou qualquer produto a massa pronta múltiplo uso

APLICAÇÃO

A superfície da base que vai ser assentada ou revestida deve estar limpa, seca, isenta de poeiras, substâncias oleosas, tintas, restos de argamassa, ou outras condições que possam prejudicar a aderência.

Para assentar: aplique a Argamassa Múltiplo uso sobre a base, usando uma colher de pedreiro ou paleta, posicione o bloco ou tijolo sobre a argamassa, ainda fresca, observe o alinhamento, o nível e o prumo da parede, acerte o bloco e retire o excesso, proceda da mesma maneira até o final do assentamento de toda alvenaria.

Para revestir: A Argamassa Múltiplo uso deve ser aplicada, sobre base de alvenaria chapiscada, a pelo menos 3 dias de cura. Aplicar uma camada do produto com espessura de no máximo 3cm, utilizando colher de pedreiro para realizar as chapadas, ou desempenadeira de aço para transferência do material sobre o chapisco, logo em seguida passar a régua e esperar de 10 a 25 (minutos) para o início do desempenho.

IMPORTANTE: Para espessuras maiores de 3cm recomendamos o uso de tela.

EMBALAGEM

Material entregue em sacos 20 e 40 kg

ESTOCAGEM

Pode ser armazenado por até 90 (noventa) dias após a fabricação, desde que mantido em local seco sem contato com água.

FATOR ÁGUA/PÓ

16,5%

ADERÊNCIA AOS 28 DIAS

$\geq 0,30$ MPa

COMPRESSÃO AOS 28 DIAS

$\geq 4,5$ MPa



A BIG MASSA indica que as instruções deste boletim técnico sejam seguidas, para que o produto alcance todas as características técnicas necessárias.

CONSUMO APROXIMADO

| | |
|--------------|---------------------------|
| Assentamento | 17 a 20 Kg/m ² |
| Revestimento | 1,5 Kg/mm/m ² |

