



BIG PASTILHA VD

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Argamassa indicada para o assentamento e rejuntamento simultâneo de pastilhas de vidro e blocos de vidro em ambientes internos, externos, fachadas e piscinas, o BIG PASTILHA VD é elaborado à base de agregados minerais classificados, cimento branco Estrutural, pigmentos e aditivos atóxicos, possui alto teor de aderência e deve ser aplicado, sobre o reboco com cura de pelo menos 7 dias.

Por assentar e rejuntar ao mesmo tempo, esse produto propicia um ganho considerável no cronograma da obra pela alta produtividade alcançada na aplicação.

PREPARO

Para cada 4 (quatro) volumes de BIG PASTILHA VD, adicionar 1 (um) volume de água limpa, ou aproximadamente 5 litros de água por cada saco de 20 kg, proceda a mistura até obter uma massa homogênea e pastosa. Após a mistura, deixar em repouso por 10 (dez) minutos. Misturar novamente, e iniciar a aplicação do produto.

Preparar quantidade suficiente para a utilização no período de 2 (duas) horas, evitando deixar o caixote de Argamassa exposto ao sol.

APLICAÇÃO

Inicie a aplicação com uma fina camada de Big Pastilha VD, com o lado liso da desempenadeira denteada, aplique outra camada para que a argamassa atinja uma espessura de aproximadamente 6 mm, passar o lado denteado da desempenadeira, retirando o excesso de argamassa e formando sulcos paralelos de 6 mm, aplique o Big Pastilha VD também no verso das pastilhas de forma a preencher as juntas, assente as mesmas pressionando as peças para que haja uma perfeita adesão da argamassa, si a tela de pastilha for de papel, aguarde entre 30 a 40 minutos, retire o papel ao qual as pastilhas estão coladas e realize o acabamento nas juntas.

Para tirar o papel das pastilhas recomendamos o uso de uma solução aquosa de 1 parte de soda caustica para 15 partes de

IMPORTANTE: Verifique a adesividade da massa, pressionando o dedo sobre a argamassa estendida, se o material não aderir no dedo, retire-o da base.

CONSUMO APROXIMADO

De 5 à 6 Kg por m², com desempenadeira de 6 x 6.

EMBALAGEM

Saco plástico valvulado de 20 Kg.

ESTOCAGEM

Pode ser armazenado por até 180 (cento e oitenta) dias após a fabricação, desde que mantido em local seco e arejado com empilhamento máximo de 10 sacos.

A BIGMASSA indica que as instruções deste boletim técnico sejam seguidas, para que o produto alcance todas as características técnicas necessárias.



Foto Ilustrativa

BIG PASTILHA VD