

BIGMASSA

ARGAMASSAS, TINTAS, TEXTURAS E IMPERMEABILIZANTES



BIG REJUNTE FLEXÍVEL

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Indicado para o rejuntamento de placas cerâmicas, azulejos, mármore, granitos, ladrilhos hidráulicos, pedras em geral, no ambientes internos, externos e fachadas; produto elaborado à base de areia classificada, cargas minerais, cimento branco estrutural e aditivos especiais.

Possui acabamento fino e alta resistência.

Cores disponíveis: conforme solicitação do cliente.

PREPARO

Para cada 3,5 partes de volumes de BIG REJUNTE FLEXÍVEL, adicionar 1 (um) volume de água limpa, ou 5,0 litros de água por cada saco de 20 kg, proceda a mistura até obter uma massa homogênea e pastosa. Após a mistura, deixar repousar por 10 (dez) minutos. Misturar novamente, e iniciar a aplicação do produto.

Preparar quantidade suficiente para a utilização no período de 1 (uma) hora, evitando deixar o caixote de Rejunte exposto ao sol.

APLICAÇÃO

Inicie a aplicação do rejuntamento flexível com o auxílio de desempenadeira de borracha ou espátula plástica para realizar a vedação das juntas, pressionando o material até o fim; após +- 20 de aplicado realize o acabamento das juntas e a limpeza das peças rejuntadas, com pano ou esponja umedecida em água. Realizar outra limpeza após 1 (uma) hora até deixar o revestimento totalmente limpo.

IMPORTANTE: Não indicamos deixar resíduos do material, para ser limpo no dia seguinte.

CONSUMO APROXIMADO

Varia dependendo do tamanho da peça a ser rejuntada e da espessura da junta utilizada. Verificar nossa tabela de consumo do rejuntamento.

EMBALAGEM

Saco plástico valvulado de 20 Kg.

ESTOCAGEM

Pode ser armazenado por até 180 (cento e oitenta) dias após a fabricação, desde que mantido em local seco e arejado com empilhamento máximo de 10 sacos.

A BIGMASSA indica que as instruções deste boletim técnico sejam seguidas, para que o produto alcance todas as características técnicas necessárias.



Foto Ilustrativa

BIG REJUNTE FLEXÍVEL

BIGMASSA
ARGAMASSAS, TINTAS, TEXTURAS E IMPERMEABILIZANTES



BIG MASSA COM. AREIA E PEDRA TABOÃO LTDA

Rua: Porto Alvorada, Cx 70 C2 – Bairro Taboão Mogi das Cruzes- SP CEP: 08710-971 CP 21-3
CNPJ: 04.551.368/0001-07 - Tel.: (11) 4735-3829 Vendas: 2025-2586 - Site: www.bigmassa.com