



## Revestimento Branco Decorativo Interno BIG ARGAFIX

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Argamassa de revestimento, desenvolvida à base de cargas minerais, cimento estrutural branco, resina PVA e aditivos especiais; combinando num produto final com excelentes propriedades de resistência, aderência, durabilidade e tamponação, além de acabamento fino de baixo consumo com grande poder de cobertura.

Este produto é indicado para ser utilizado como Argamassa de revestimento para paredes de concreto interna, tendo como característica revestir, nivelar, vedar os buracos que surgirem na superfície da parede de concreto, e em alguns casos como acabamento final tipo flocado ou travertinado.

### PREPARO

Com o auxílio do misturador mecânico ligado na baixa rotação em 12,5 litros de água limpa, adicione aos poucos os 30kg do revestimento decorativo interno, e realize a mistura por cerca de 3 minutos.

OBS: Preparar quantidade suficiente para ser aplicada em até 1hr de trabalho.

### APLICAÇÃO

A superfície da base que vai ser aplicada deve estar limpa, seca, isenta de poeiras, substâncias oleosas, tintas, restos de argamassa, ou outras condições que possam prejudicar a aderência do produto.

Para início da aplicação não é necessário a utilização de selador acrílico na base do concreto.

A aplicação do produto ARGAFIX pode ser feito direto na base de concreto, através de desempenadeira de aço lisa, equipamentos de projeção ou rolo de textura. Preencha totalmente a parede que deseja ser tratada, e assim que preenchida espalhe o material com desempenadeira de aço afim de tamponar os buracos e nivelar a superfície.

A partir de 12 horas, pode ser realizado a aplicação da 2ª demão, deixando a superfície o mais plana possível, e sem a presença de algumas bolhas que possam ter surgido na primeira demão.

**Acabamento Final:** Devido a grande variação de características técnicas de massa corrida encontrada no mercado, indicamos que após 24hs de cura do produto ARGAFIX, que seja realizado uma aplicação de selador acrílico, afim de diminuir a absorção da superfície do produto, deixando assim uma base mais plastificada e pronta para a aplicação de massa corrida.

OBS: para a aplicação de massa corrida, indicamos que seja seguidas as instruções técnicas do fabricante, tais como: tempo de cura do revestimento anterior, tempo de intervalo entre as demãos, tempo para lixamento e tempo para aplicação da tinta.



ÁGUA



MISTURA EM BAIXA ROTAÇÃO



TRANSFERÊNCIA



ESPALHAR



SELAR

### CONSUMO APROXIMADO

Aproximadamente 1,4 kg/m<sup>2</sup> por cada milímetro de espessura, podendo aumentar conforme o acabamento e imperfeições da base.

### FATOR ÁGUA/PÓ

41,7 %

### ADERÊNCIA AOS 28 DIAS

0,48 Mpa em áreas internas

**ATENÇÃO:** Ao manipular o produto, use sempre óculos e luvas de borracha. Mantenha o produto em sua embalagem original fechada, fora do alcance de crianças e animais. Em caso de ingestão do produto imediatamente procure um médico.

A BIGMASSA indica que as instruções deste boletim técnico sejam seguidas, para que o produto alcance todas as características técnicas necessárias.

### EMBALAGEM E ESTOCAGEM

Sacos de 30kg

O produto ensacado terá seu prazo de validade de 120 dias garantido, se forem mantidas as condições de acondicionamento, transporte e armazenamento em local seco e arejado, sobre estrados com altura de 30cm, afastado do chão e das paredes, com pilhas de no máximo 10 de altura.